

Technisches Merkblatt / Technical Data Sheet



**Handelsname/Trade Name: 2K EP-Zwischenanstrich
(mit Eisenglimmer)**

STAND: 01/2020 (DE/EN)

Produktbeschreibung / Product Description

Lösemittelhaltige 2K-Beschichtung auf Basis eines Epoxidharzes, bestehend aus pigmentiertem Stammlack und Härter.

Solvent-based 2k coating based on an epoxy resin, comprising pigmented base paint and hardener .

Anwendungsgebiet / Typical Uses

Als Zwischen- oder Deckanstrich im Maschinen-, Stahl-, Anlagen- und Rohrleitungsbau.

As an intermediate or top coat in machinery, steel, equipment and pipeline.

Eigenschaften/ Properties

Sehr guter Korrosionsschutz mit ausgezeichneter Haftung auf Untergründen wie Eisen, Stahl, Stahlguss, verzinkter Stahl.

Very good corrosion protection, with excellent adhesion on various substrates such as iron, steel, cast steel, galvanized steel.

Beständigkeiten/ Resistances

Temperaturbeständig bis 120°C (trocken). Bei hellen Farbtönen tritt bei einer dauerhaften Temperaturbelastung von 120 °C Vergilbung ein.

Temperature resistant up to 120°C (dry). For lighter colors, occurs at a permanent temperature of 120 °C peraturbelastung yellowing.

Industrieatmosphäre/ Industrial atmosphere.

Meeresatmosphäre/ Sea atmosphere

Unterwasser-Beanspruchung/ Water immersion resistance.

Kondenswasser-Beanspruchung/ Water condensation resistance.

Mechanische Beanspruchung/ Mechanical resistance.

Verdünnte Laugen/ Alkali (10 %-iger Natronlauge)

Verdünnte Säuren/ Acid (gegen Säuren sind Epoxidharzlacke nur bedingt beständig/ against acids are only partially resistant Epoxy).

Fette und Öle/ Oil and grease

Nicht UV-beständig! - Not UV resistant!

Farbtöne/ Colors

DB-Farbtöne/ DB-Colors.

Technische Daten/ Technical Data

Glanz/ Gloss	matt/ flat
Mischungsverhältnis/ Mixing rate	8 : 1 (10 min. Reaktionszeit einhalten, dann verarbeiten) (10 min. Response time compliance, then works)
Festkörpergehalt/ Solids of Weight	~ 86%
Festkörpervolumen/ Solids by Volume	~ 68%
Dichte/ Density	1,96 g/cm ³

Technisches Merkblatt / Technical Data Sheet



Handelsname/Trade Name: 2K EP-Zwischenanstrich (mit Eisenglimmer)

STAND: 01/2020 (DE/EN)

**Theoretische Ergiebigkeit bei 50 µm TSD/
Theoretical Consumption at 50 µm DFT** ~ 6,9 m²/kg → 144 g/m²

**Theoretische Ergiebigkeit bei 80 µm TSD/
Theoretical Consumption at 80 µm DFT** ~ 4,3 m²/kg → 230 g/m²

**Lieferviskosität bei 20°C Stammlack/
Viscosity as supplied base comp. at 20°C** strukturviskos/ structured viscous

**Lieferviskosität bei 20°C Härter/
Viscosity as supplied hardener at 20°C** ~ 17 s (4mm, DIN 53211)

Verarbeitungszeit/ Pot life ~ 4 h

Lagerung/ Shelf life (10-30°C) 12 Monate in original geschlossenen Gebinden.
12 months in originally closed containers.

**Empfohlene Trockenschichtdicke (TSD)/
Recommended Dry Film Thickness (DFT)** 40 - 60 µm im Innenbereich/ for interior use.
80 - 120 µm im Außenbereich/ for exterior use.

Verarbeitung/ Application

Untergrundvorbereitung/ Substrate Preparation

Die Vorbereitung ist ein entscheidender Faktor für die Haltbarkeit jedes Beschichtungssystems. Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und sauber sein. Nichthaftende, blätternde und spröde Altanstriche sowie Rost, Staub, Walzhaut, Öl, Fett, Wachs und andere trennend wirkende Substanzen restlos entfernen. Intakte Altanstriche anschleifen! Für Erst- und Überholungsanstriche sind die für die Industrieranstricharbeiten erforderlichen Untergrundvorbereitungen richtungsweisend. Siehe EN ISO 12944 - 4.

The preparation is a crucial factor for the durability of any coating system.

Surface must be sound, dry and clean. Loose and brittle old paint layers, rust, dust, mill scale, oil, grease, wax and other substances with separative completely removed. Intact old coats must be abraded. For the first and coatings for overhaul the industrial coating work surface pretreatments necessary way forward. See EN ISO 12944 - 4

Stahluntergründe/ Steel



Maschinelles Entrosten bis St 3 oder Rost/Walzhaut durch Sandstrahlen gemäß Sa2½ (ISO 8501-1) entfernen.
Machine to St 3 rust or rust / mill scale by sandblasting remove according to Sa2 ½ (ISO 8501-1).

Verzinkte Untergründe/ Galvanized Surfaces

Die Verzinkung muss nach EN ISO 1461 für die anschließende Beschichtung mit Duplexsystemen durchgeführt worden sein.

For the following coating with duplex-systems, the galvanizing must be carried out according to EN ISO 1461.

Aufrühren/ Stirring

Das Material vor Gebrauch gut aufrühren, möglichst mit einem elektrischen Rührer. Boden und Gefäßwände müssen auch erfasst werden.

The material must be stirred well before use, when possible with an electrical mixer. Bottom and Sides of the container must also be collected.

Technisches Merkblatt / Technical Data Sheet



**Handelsname/Trade Name: 2K EP-Zwischenanstrich
(mit Eisenglimmer)**

STAND: 01/2020 (DE/EN)

Härterkomponente/ Hardener
EP-Härter für Zwischenanstrich

Verdünnung/ Reducer-Thinner
EP-Verdünnung B0601, DD-Verdünnung B0618, DD-Verdünnung B0618 II

Verarbeitungsbedingungen/ Application Conditions

Nicht unter +10°C Objekttemperatur verarbeiten. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15 und +25°C. Die Objekttemperatur muss mindestens 3°C über dem Taupunkt der umgebenden Luft liegen.
Don't apply below +10°C object temperature. The best temperature for application is between +15 and +25°C. The surface temperature must be at least 3°C above the dew point of the surrounding air.

Applikation/ Application	Düse/ Nozzle	Druck/ Pressure	Verdünnung/ Thinner	Viskosität/ Viscosität*
Streichen, Rollen/ Brush, Roller			-	
Spritzen (Luft)/ Spray (Air)	1,4 – 1,8 mm	3 – 5 bar	~ 9%	30-35 s
Spritzen (Airless)/ Spray (Airless)	0,28 - 0,38 mm	>150 bar	nach bedarf/ as necessary	80-90 s

* Gemessen im Auslaufbecher gemäß DIN 53211 bei 20°C. Die Verdünnungsangaben dienen nur als Anhaltspunkt. Gültig ist die Einstellung auf DIN-Sekunden.

* Measured in the discharge beaker in accordance with DIN 53211 with 20°C. The dilution data serve only as reference point. The attitude is valid on DIN seconds.

Lufttrocknung/ Drying Time (Air)**	Staubtrocken/ Dust dry	Griffest/ Touch Dry	Überlackierbar / Overcoatable	Durch- getrocknet / Dry Through	voll ausgehärtet/ Cured
	1¼ h	4 h	4-8 h/ >24 h	24 h	7 d

**Die Trockenzeiten resultieren aus Prüfungen bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit und einer Trockenschichtdicke von 50µm.

** The drying times are based on tests at 20°C (69°F), 65% rel. humidity and a dry film thickness of 50µm.

Überlackierbarkeit/ Recoatability

Jede Decklackierung ist geeignet.

Achtung

Im Aussenbereich ist nach EN ISO 12944 als letzte Deckschicht ein 2K-PUR Lack zu verwenden!

Each deck paint is suitable.

Caution


In exterior applications according to EN ISO 12944 to be used as a last coat 2K-PUR coatings!

Ofentrocknung/ Drying Time (Oven)

Bis 60°C möglich, vorher 20 min. ablüften.

Possible up to 60°C, evaporate 20 min.

Technisches Merkblatt / Technical Data Sheet



**Handelsname/Trade Name: 2K EP-Zwischenanstrich
(mit Eisenglimmer)**

STAND: 01/2020 (DE/EN)

Gerätereinigung/ Cleaning

Zugehörige Verdünnung (EP-Verdünnung B0601, DD-Verdünnung B0618, DD-Verdünnung B0618 II).

Use recommended reducer (EP-Verdünnung B0601, DD-Verdünnung B0618, DD-Verdünnung B0618 II).

SONSTIGE HINWEISE / ADDITIONAL INFORMATION

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (GHS, REACH) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety regulations.

The information in this data sheet reflects the current conditions to the best of our knowledge and is only to be used as a reference. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications. It is the responsibility of the consumer to measure the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.