

Technisches Merkblatt / Technical Data Sheet



Handelsname/Trade Name: NC-Lackfarbe

STAND: 01/2020 (DE/EN)

Produktbeschreibung / Product Description

Lösemittelhaltiger, 1K-Nitrokombilack.
Solvent-based, 1-nitro-combi lacquer.

Anwendungsgebiet / Typical Uses

Sowohl für Metall (Maschinen, Geräten, Konstruktionen) als auch Holz im Innenbereich.
For both metals (machinery, equipment, structures) as well as interior wood.

Eigenschaften/ Properties

Sehr kurze Trockenzeiten, hohe Härte, schnelle Schleif- und Polierbarkeit.
Very short drying times, high hardness, fast grinding and polishing.

Beständigkeiten/ Resistances

UV- und witterungsbeständig, temperaturbeständig bis 80°C (trocken).
UV-and weather-resistant, temperature resistant up to 80 ° C (dry).

Farbtöne/ Colors

RAL-Farbtöne/ RAL-Colors

Technische Daten/ Technical Data

Glanz/ Gloss	glänzend / glossy
Mischungsverhältnis/ Mixing rate	-
Festkörpergehalt/ Solids of Weight	~ 43%
Festkörpervolumen/ Solids by Volume	~ 19%
Dichte/ Density	1,24 g/cm ³
Theoretische Ergiebigkeit bei 40 µm TSD/ Theoretical Consumption at 40 µm DFT	~ 3,8 m ² /kg → 261 g/m ²
Lieferviskosität bei 20°C/ Viscosity as supplied at 20°C	~ 105 s (4mm, DIN 53211)
Lagerung/ Shelf life (10-30°C)	12 Monate in original geschlossenen Gebinden. 12 months in originally closed containers.
Empfohlene Trockenschichtdicke (TSD)/ Recommended Dry Film Thickness (DFT)	40 - 60 µm im Innenbereich/ for interior use.



Handelsname/Trade Name: NC-Lackfarbe

STAND: 01/2020 (DE/EN)


Verarbeitung/ Application

Untergrundvorbereitung/ Substrate Preparation

Die Vorbereitung ist ein entscheidender Faktor für die Haltbarkeit jedes Beschichtungssystems. Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und sauber sein. Nichthaftende, blätternde und spröde Altanstriche sowie Rost, Staub, Walzhaut, Öl, Fett, Wachs und andere trennend wirkende Substanzen restlos entfernen. Intakte Altanstriche anschleifen! Für Erst- und Überholungsanstriche sind die für die Industrieranstricharbeiten erforderlichen Untergrundvorbereitungen richtungsweisend. Siehe EN ISO 12944 – 4.

The preparation is a crucial factor for the durability of any coating system. Surface must be sound, dry and clean. Loose and brittle old paint layers, rust, dust, mill scale, oil, grease, wax and other substances with separative completely removed. Intact old coats must be abraded. For the first and coatings for overhaul the industrial coating work surface pretreatments necessary way forward. See EN ISO 12944 - 4

Stahluntergründe/ Steel



Maschinelles Entrosten bis St 3 oder Rost/Walzhaut durch Sandstrahlen gemäß Sa2½ (ISO 8501-1) entfernen. Eine Grundbeschichtung mit NC - Grundfarbe oder Rostprimer B38 ist für den wirksamen Korrosionsschutz erforderlich. Machine to St 3 rust or rust / mill scale by sandblasting remove according to Sa2 ½ (ISO 8501-1). A primer with NC - Grundfarbe paint or Rostprimer B38 is necessary for effective corrosion protection.

Holz und Holzwerkstoffe/ Wood and wood products

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf 15% nicht überschreiten. Sollte der Untergrund zuviel Feuchtigkeit enthalten, besteht die Gefahr von Blasenbildung! Harzaustritte und Harzgallen entfernen. Altes, bereits lackiertes Holzwerk gut anschleifen und reinigen. The moisture content of wood must not exceed 15%. The substrate should contain too much moisture, there is a risk of blistering! Resin spills and remove gum pockets. Old, already sanded wood cleaned and painted.

Aufrühren/ Stirring

Das Material vor Gebrauch gut aufrühren, möglichst mit einem elektrischen Rührer. Boden und Gefäßwände müssen auch erfasst werden. The material must be stirred well before use, when possible with an electrical mixer. Bottom and Sides of the container must also be collected.

Verdünnung/ Reducer-Thinner

NC-Verdünnung B0612

Verarbeitungsbedingungen/ Application Conditions

Nicht unter +10°C Objekttemperatur verarbeiten. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15 und +25°C. Die Objekttemperatur muss mindestens 3°C über dem Taupunkt der umgebenden Luft liegen. Don't apply below +10°C object temperature. The best temperature for application is between +15 and +25°C. The surface temperature must be at least 3°C above the dew point of the surrounding air.

Applikation/ Application	Düse/ Nozzle	Druck/ Pressure	Verdünnung/ Thinner	Viskosität/ Viscosität*
Streichen, Rollen/ Brush, Roller			nach bedarf/ as necessary	
Spritzen (Luft)/ Spray (Air)	1,4 – 1,8 mm	3 – 5 bar	~ 20%	25-30 s
Spritzen (Airless)/ Spray (Airless)	0,28 - 0,35 mm	>150 bar	~ 3%	80-90 s

Technisches Merkblatt / Technical Data Sheet



Handelsname/Trade Name: NC-Lackfarbe

STAND: 01/2020 (DE/EN)

- * Gemessen im Auslaufbecher gemäß DIN 53211 bei 20°C. Die Verdünnungsangaben dienen nur als Anhaltspunkt. Gültig ist die Einstellung auf DIN-Sekunden.
- * Measured in the discharge beaker in accordance with DIN 53211 with 20°C. The dilution data serve only as reference point. The attitude is valid on DIN seconds.

Lufttrocknung/ Drying Time (Air)**	Staubtrocken/ Dust dry	Griffest/ Touch Dry	Überlackierbar / Overcoatable	Durch- getrocknet / Dry Through	voll ausgehärtet/ Cured
	15 min.	45 min.	1-7 h/ >12 h	12 h	2-3 d

**Die Trockenzeiten resultieren aus Prüfungen bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit und einer Trockenschichtdicke von 50µm.

** The drying times are based on tests at 20°C (69°F), 65% rel. humidity and a dry film thickness of 50µm.

Ofentrocknung/ Drying Time (Oven)

Bis 60°C möglich, vorher 15-20 min. ablüften.

Possible up to 60°C, evaporate 15-20 min.

Gerätereinigung/ Cleaning

Zugehörige Verdünnung (NC-Verdünnung B0612).

Use recommended reducer (NC-Verdünnung B0612).

Besondere Hinweise/ Special Notes

Das Aufbringen zu hoher Schichtdicken verlängert die Trockenzeit z.T. erheblich. Systembedingt kann der Glanzgrad durch Polieren erhöht werden.

The application of thick layers of the extended dry season some considerably. Depending on the system may increase the gloss level by polishing.

SONSTIGE HINWEISE / ADDITIONAL INFORMATION

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (GHS, REACH) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety regulations.

The information in this data sheet reflects the current conditions to the best of our knowledge and is only to be used as a reference. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications. It is the responsibility of the consumer to measure the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.